

## ***FRIWA-DICHT P***

### **Die sichere Dampfbremse gegen aufsteigende Restfeuchtigkeit aus Zwischengeschosdecken**

In neuen Rohbetondecken ist eine Restfeuchtigkeit von ca. 25 Liter pro m<sup>2</sup> vorhanden, die vor allem in den ersten zwei Heizperioden ausdunstet. Um das Eindringen der austretenden Dampffuchtigkeit in den Fußbodenaufbau zu verhindern ist die Verlegung unseres Produktes *FRIWA-DICHT P* empfehlenswert.

***FRIWA-DICHT P*** ist als Dampfbremse für den Fußbodenaufbau entwickelt worden, um dampf- und feuchteempfindliche Bodenbeläge gegen aufsteigende Restfeuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen.

***FRIWA-DICHT P*** ist als Trittschallunterlage unter schwimmend verlegten Belägen geeignet.

***FRIWA-DICHT P*** hat einen sd-Wert von 200 m.

***FRIWA-DICHT P*** besteht aus einer Lage PE-Schaum mit einer aufkaschierten, metallisierten und hochreißfesten PP-Folie.

***FRIWA-DICHT P*** hat eine Nutzbreite von 100 cm zzgl. Selbstklebestreifen und eine Länge von 25 m. Die Verpackungseinheit beträgt 100 m<sup>2</sup>.

#### **VERARBEITUNG:**

Auf dem gereinigten Untergrund werden die einzelnen Bahnen der *FRIWA-DICHT P* parallel und überlappend ausgerollt, der Schutzstreifen vom Klebeband entfernt und mit Druck verbunden.

Schnepf ISO Vertrieb GmbH, Stadtweg 18, 85134 Stammham,

Telefon 084 05/92 49 34, Telefax 084 05/92 49 36

Internet: [www.schnepf-gruppe.de](http://www.schnepf-gruppe.de), E-Mail: [info@schnepf-gruppe.de](mailto:info@schnepf-gruppe.de)

Die von uns gemachten Angaben entsprechen den Erfahrungen, welche durch gewissenhafte Verarbeitung und den durchgeführten Untersuchungen entstanden sind. Im Zweifelsfalle empfehlen wir deshalb Eigenversuche an Ihrer Baustelle.

Stand 02.2024